



АБС ОТ ЗАВОДА «ПЛАСТИК» – ЗАЛОГ УСПЕХА И КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

АБС-пластики – ключевой продукт предприятия. Мы используем собственное нефтехимическое сырье и контролируем качество продукции на каждом этапе производства.

**АО «ПЛАСТИК» (г. УЗЛОВАЯ,
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) –
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СУСПЕНЗИОННЫХ ПОЛИСТИРОЛОВ,
АБС-ПЛАСТИКОВ, ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЛАСТМАСС**

АО «Пластик»

301605, Тульская область,
г. Узловая, ул. Тульская, д. 1
+7 (495) 201 03 33
info@td-plastic.ru

www.oaoplastic.ru



АБС

- Электротехника
- Автомобилестроение
- Бытовая техника



**Сделано
в России**

				АБС-ПЛАСТИКИ													
Наименование показателя	Ед. изм.	Методы испытаний	Условия испытаний	Марочный							ассортимент						
				АБС 2020-31	АБС 2020-31 М	АБС 2020-32	АБС 2525-31	АБС 1525-31	АБС 1525-32	АБС 1515-31	АБС 1515-32	АБС 1530-31	АБС 1530-32	АБС 1530М-31	АБС 2802-31	АБС 2806-31	
Плотность	кг/м ³	ГОСТ 15139	-	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1050	1040	
Усадка при литье под давлением	%, в пределах	ГОСТ 18616	-	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	
Показатель текучести расплава	г/10 мин	ГОСТ 11645	220°С/ 10 кгс/10 мин	9,0	16,0	15,0	20,0	22,0	22,0	19,0	19,0	25,0	25,0	30,0	2,5	6,0	
Относительное удлинение при разрыве	%	ГОСТ 11262	Образец – лопатка тип 2, скорость раздвижения зажимов разрывной машины 20±2 мм/мин	30,0	25,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	35,0	32,0	
Ударная вязкость по Изоду	кДж/м ²	ГОСТ 19109	Образец типа I (с надрезом типа А), толщина 3,2 мм, t 23°С	32,0	25,0	25,0	22,0	16,0	16,0	19,0	19,0	16,0	16,0	16,0	42,0	40,0	
Предел текучести при растяжении	кгс/см ²	ГОСТ 11262	Образец – лопатка тип 2, скорость раздвижения зажимов разрывной машины 20±2 мм/мин	460,0	450,0	450,0	450,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	430,0	400,0	440,0
Температура размягчения по Вика	°С	ГОСТ 15088	Нагрузка 50±1 Н, скорость подъема t 120±10°С/час или 2°С/мин	100,0	97,0	97,0	96,0	101,0	101,0	102,0	102,0	98,0	98,0	97,0	100,0	100,0	
Блеск	%		Угол 60°	-	-	-	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	-	-	
Термо- и светостабилизированные марки				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Марки с усиленной светостабилизацией, атмосферостойкостью				-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	
Марки, разрешенные к контакту с пищевыми продуктами				-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	
Применение				АБС-пластики производства АО «Пластик» Узловая предназначены для Обладают высокой ударпрочностью, повышенными деформационными деталям автомобильной промышленности, в бытовой и электротехнике, экструзии, литье под давлением. Некоторые марки сочетают термо- свето-							производства широкого спектра изделий. свойствами, теплостойкостью. Используются в корпусных сантехнических изделиях. Могут перерабатываться методом и атмосферостойкостью с повышенной текучестью.						